MC-RIM PROTECT-C

Traitement de cure haute performance

Caractéristiques du produit

- Formation d'une pellicule, dispersion de cire en phase aqueuse
- Prêt à l'emploi
- Coefficient d'étanchéité > 90%
- Application au pinceau, rouleau ou par projection
- Assure un bon développement de la résistance
- Alternative aux méthodes conventionnelles de traitement de cure
- Traitement de cure à haute performance

Domaines d'application

- Traitement de cure pour MC-RIM PROTECT, MC-RIM PROTECT-MR et MC-RIM PROTECT-H
- Traitement de cure pour les matériaux de construction liés au ciment
- Ne doit pas être appliqué dans le domaine d'eau potable

Consignes d'utilisation

Conseils Généraux

Le traitement de cure MC-RIM PROTECT-C est un produit spécial développé pour MC-RIM PROTECT, MC-RIM PROTECT-MR et MC-RIM PROTECT-H. Il est donc aussi, normalement, conçu pour le traitement de cure des matériaux liés au ciment comme le béton, les mortiers et les PCC. Les propriétés techniques des matériaux liés au ciment qui seront rapidement influencées par un traitement de cure, sont à traiter au plus vite.

MC-RIM PROTECT-C est donc à appliquer directement après la mise en œuvre des produits de surfaces.

Application

Avant la mise en œuvre, le contenu du récipient est à mélanger. MC-RIM PROTECT-C peut être appliqué au pinceau, au rouleau ou par projection. Par projection, MC-RIM PROTECT-C est à pulvériser à l'aide d'un pulvérisateur à pression. Pour une application régulière et égale, une distance de 0,5 mètre à 1 mètre est à respecter entre la buse et la surface. Une bonne pulvérisation est nécessaire.

La température du support, du matériau et de l'air doit être au moins de +5°C pour procéder à l'application.

Le film du traitement de cure sera retiré en fonction du climat et de l'environnement atmosphérique. Pour les surfaces en intérieur, les intempéries ne jouent aucun rôle. Le film du traitement de cure à base d'une dispersion de cire présente, pour l'application d'un revêtement ou d'une peinture, une couche séparatrice. Pour la mise en œuvre de surfaces, MC-RIM PROTECT-C doit être poncé, de préférence aux granulats sans quartz.

Informations supplémentaires

MC-RIM PROTECT-C protège les surfaces de mortier fraichement appliquées d'un rayonnement solaire intense et durable, mais pas de l'augmentation de température des surfaces. Un dispositif d'ombrage doit, dans ce domaine, être mise en place.

Le film de MC-RIM PROTECT-C se forme lors du séchage. Pour des quantités appliquées différentes sur la surface et lors d'un séchage non régulier, un modèle de craquelures se forme sur la surface.

MC-Chimie SARL
8 Avenue Marchande • 57520 Grosbliederstroff
Tél.: +33 3 87 27 29 46 • Fax: +33 3 87 27 29 47
info@mc-chimie.fr • www.mc-bauchemie.fr

MC-Bauchemie Belgium N.V.
Conservenstraat 25 • 2235 Westmeerbeek
Tél.: +32 15 20 14 62 • Fax: +32 15 20 15 61
info@mc-bauchemie.be • www.mc-bauchemie.be

MC-Bauchemie AG (Suisse):
Siloring 8 • 5606 Dintikon
Tél.: +41 56 616 68 68 • Fax: +41 56 616 68 69
support@mc-bauchemie.ch • www.mc-bauchemie.ch

Caractéristiques techniques de MC-RIM PROTECT-C			
Paramètre	**Unité**	**Valeur***	**Remarques**
Masse volumique du mortier frais	kg/dm^3	1,0	
Consommation	g/m²	150 à 200	
Temps de séchage	heures	env. 3	
Conditions d'utilisation	°C	≥ 5	

Caractéristiques produit de MC-RIM PROTECT-C	
Teinte	blanc / transparent
Conditionnement	bidon de 30 kg
Entreposage	Peut être conservé dans son emballage d'origine non ouvert pendant 12 mois. Entreposer dans un lieu sec, frais, à l'abri du gel et < 30°C.
Évacuation des emballages	Vider les emballages sans laisser de déchet.

* Tous les paramètres sont déterminés à une température de 23°C et une humidité relative de 50%.

Précautions de sécurité

Veuillez consulter les consignes et les conseils de sécurité sur les étiquettes et les fiches de données de sécurité.

Remarque : Les informations données dans la présente fiche technique sont basées sur notre expérience en toute bonne foi, mais sans engagement. Elles sont à adapter aux ouvrages respectifs, aux objectifs d'utilisation et aux exigences locales spécifiques. Dans ces conditions, nous garantissons l'exactitude de ces informations dans le cadre de nos conditions de vente et de livraison. Toute recommandation faite par nos collaborateurs et s'écartant des informations contenues dans nos fiches techniques sera valable uniquement à condition d'avoir été confirmée par écrit. De manière générale, les règles de l'art officiellement reconnues sont applicables.

Edition 03/20. Le présent imprimé a été révisé sur le plan technique. Les versions publiées antérieurement ne sont plus valables et ne doivent plus être utilisées. Toute nouvelle révision technique annule et remplace la présente version. D 08/14

MC-Chimie SARL
8 Avenue Marchande • 57520 Grosbliederstroff
Tél.: +33 3 87 27 29 46 • Fax: +33 3 87 27 29 47
info@mc-chimie.fr • www.mc-bauchemie.fr

MC-Bauchemie Belgium N.V.
Conservenstraat 25 • 2235 Westmeerbeek
Tél.: +32 15 20 14 62 • Fax: +32 15 20 15 61
info@mc-bauchemie.be • www.mc-bauchemie.be

MC-Bauchemie AG (Suisse):
Siloring 8 • 5606 Dintikon
Tél.: +41 56 616 68 68 • Fax: +41 56 616 68 69
support@mc-bauchemie.ch • www.mc-bauchemie.ch